

Informations sur l'impression



GMUND SAVANNA

Trame

- o En impression Offset 54 - 60 l/cm, dans certains cas jusqu'à 80 l/cm

Conseils d'impression Offset

- o Pour des papiers de couleurs, assortir les lithos à la couleur du papier
- o Retrait des sous-couleurs et empilements faibles en cas d'applications de couleurs intenses
- o Des essais d'impression au préalable sont recommandés
- o Utilisation de préférence d'encres séchant par oxydation
- o Séchage minutieux pendant minimum 24 h
- o Augmentation de la pression et utilisation de blanchets en caoutchouc souple pour les surfaces imitant le bois (Tindalo, Bubinga, Limba et Glowing Makassar) afin d'atteindre une couverture optimale dans les gaufrages de la surface du papier

Autres domaines d'application

- o 100 g/m² est utilisable en impression laser et jet d'encre pour des applications bureautiques
- o Typographie, impression digitale Océ (seulement pour matt et structuros), dorure à chaud, gravure au laser, impression en relief, sérigraphie (seulement pour matt et structuros), découpe

Finition et procédé

- o Très bons résultats en gaufrage, découpe et dorure à chaud
- o Très bien approprié dans les domaines de la reliure de livres et du packaging

Particularités

- o Ne pas utiliser Tindalo, Bubinga, Limba et Glowing Makassar pour des impressions digitales ni pour la sérigraphie
- o Sans chlore ni acide, de pH neutre et donc très résistant dans le temps