

# DISPLAYLINE

## DISPLAYLINE TECHNICAL PROPERTIES & SPECIFICATIONS

| PRODUCT            | CALIPER<br>According to<br>ISO 534 | GRAMMAGE<br>According to<br>EN ISO 536 | DYNAMIC STIFFNESS<br>According to<br>ISO 5629 |             | MACHINE<br>WIDTH |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|
|                    | mm                                 | g/m <sup>2</sup>                       | MD<br>mNm                                     | CD<br>mNm   | cm               |
| PRINT (GD)         | 0,80                               | 625                                    | 200                                           | 100         | 230              |
|                    | 1,00                               | 775                                    | 340                                           | 190         | 230              |
|                    | 3,00                               | 1950                                   | 6300                                          | 3000        | 214              |
| PREMIUM PRINT (GC) | 1,25                               | 830                                    | 620                                           | 260         | 230              |
|                    | 1,60                               | 1040                                   | 1140                                          | 520         | 230              |
|                    | 1,80                               | 1175                                   | 1580                                          | 700         | 230              |
|                    | 1,90                               | 1240                                   | 1690                                          | 840         | 230              |
|                    | SPECS                              | UNITS                                  | TOLERANCES                                    |             | TEST<br>METHOD   |
| CALIPER            | See above                          | mm                                     | ± 3%                                          | pallet avg. | ISO 534          |
| GRAMMAGE           | Typical value                      | g/m <sup>2</sup>                       | ± 5%                                          | pallet avg. | EN ISO 536       |
| SIZE               |                                    | mm                                     | Sheets                                        | ± 1 mm      |                  |
| MOISTURE           | 8,00 % abs.                        | %                                      | ± 1%                                          | pallet avg. | EN 20287         |
| PLYBOND            | > 40                               | N                                      |                                               |             | DIN 54516        |

| PRODUCT<br>ALL WEATHER BOARD<br>(SIZED/SAPINO)          | GRAMMAGE<br>According to<br>EN ISO 536 | CALIPER<br>According to<br>ISO 534 | STIFFNESS 2 POINT 5°<br>According to<br>ISO 5628 |             | MACHINE<br>WIDTH |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                         | g/m <sup>2</sup>                       | mm                                 | MD<br>mNm                                        | CD<br>mNm   | cm               |
| WHITE KRAFT WHITE PE/<br>BROWN KRAFT PE                 | 750                                    | 1,02                               | 360                                              | 180         | 240              |
| WHITE KRAFTLINER WHITE PE/<br>KRAFTLINER PE             | 1000                                   | 1,39                               | 990                                              | 420         | 230              |
| WHITE KRAFTLINER WHITE PE/<br>WHITE KRAFTLINER WHITE PE | 1200                                   | 1,70                               | 1600                                             | 780         | 230              |
|                                                         | SPECS                                  | UNITS                              | TOLERANCES                                       |             | TEST<br>METHOD   |
| GRAMMAGE                                                | See above                              | g/m <sup>2</sup>                   | ± 3%                                             | pallet avg. | EN ISO 536       |
| CALIPER                                                 | Typical value                          | mm                                 | ± 5%                                             | pallet avg. | ISO 534          |
| SIZE                                                    |                                        | mm                                 | Sheets                                           | ± 1 mm      |                  |
| MOISTURE                                                | 8,50 % abs.                            | %                                  | ± 1%                                             | pallet avg. | EN 20287         |
| PLYBOND                                                 | > 85                                   | N                                  |                                                  |             | DIN 54516        |
| WATER PICK UP 24 H (SAPINO)                             | 15                                     | %                                  |                                                  |             | ISO 5637         |

### PRODUCT CERTIFICATES

- FSC® mix 70% CU-COC-810587
- ISO 9001 (quality)
- ISO 14001 (environment)
- OHSAS 18001 (health and safety)
- FSSC 22000 (food safety)
- EU 94/62/EC (waste and heavy metals)
- EN 71-1/71-3/71-9 (toy safety)

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

