

FICHE TECHNIQUE / FILM A BULLE ANTISTATIQUE

02/05/2013

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION Extrusion et thermoformage de 2 films polyéthylène basse densité (922 Kg/m³)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

DESIGNATION	VALEUR	UNITE
Couleur	Rosé	--
Durée de vie (typique)	12	mois
Résistivité de surface (objectif)	2.10 ¹⁰ à 5.10 ¹⁰	Ohm (référence ASTM D-257)
Temps de décharge (objectif)	0,8 à 0,9	Seconde (référence MIL-B-81705 B)
Hauteur des bulles	4,5	mm
Diamètre des bulles	12	mm
Nombre de bulles au m ²	6600	bulles / m ²
Grammage	58	g/m ²
épaisseur	64	µm
Résistance à la Traction Longitudinale	40	N/m
Résistance à la Traction Transversale	20	N/m
Résistance à la Perforation	13	N

DIVERS

- Produit non recyclable
- Ne convient pas pour un contact alimentaire