

Informations Techniques UPM Raflatac

10.01.2012 FRE 301

AUTOADHESIF	BOBINES
FRONTAL	DATA
Non couchés	97 (code de vente)
Produit	Papier sans bois apprêté, traité en surface.
Utilisation	Papier pour étiquettes à usages multiples: Informatique, adressage postal, marquage et autres étiquettes imprimées par impact ou sans impact, particulièrement avec les imprimantes laser grande vitesse.

Valeurs techniques moyennes

Grammage	70	g/m ²	ISO 536	
Epaisseur	91	µm	ISO 534	
Résistance à la traction SM	5.5	kN/m	ISO 1924/1	
Résistance à la traction ST	2.3	kN/m	ISO 1924/1	
Blancheur	93	%	ISO 2470/1	
Rugosité	5.5	microns	ISO 8791	PPS 10
Opacité	90	%	ISO 2471	
Rigidité Sens Machine	0.35	mNm	ISO/DP 2493	
Rigidité Sens Travers	0.12	mNm	ISO/DP 2493	

Imprimabilité Flexographie, offset, (typographie). Impression matricielle, électrophotographie, jet d'encre.

Garantie Nos recommandations sont basées sur notre expérience et savoir-faire actuels. L'utilisation de nos produits étant hors de nos possibilités de contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation. La présente publication remplace toutes les précédentes. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis de notre part.



UPM

www.upmraflatac.com