Bahnhof-Park 3
CH-6340 Baar
Switzerland

Tel: +41 (0)41 763 66 88
Fax: +41 (0)41 763 60 14
info@continentalgrafix.com
www.continentalgrafix.com
MwSt CH: CHE-103.565.612
MwSt D: 09405/11066
UST-ID Nr. DE 814 424 041

EasyProtect Ficher technique

2 comp. laque de protection pour feuilles de base d'Asphalte Art
(diluable dans l'eau / clair / à l'intérieur et l'extérieur / 4 : 1 avec le durcisseur PU 80)

Description générale:

Définition
Très durable laque durable, léger et résistant aux produits chimiques 2comp. vernis clair avec application très universel pour peindre, rouler ou arroser.
Liant: résine polyuréthane acrylique / aliphatique Isocyanate

Propriétés
Donne des vernissages incolores de première classe avec d'excellentes résistances à l'usure, à l'abrasion, aux rayures, aux chocs et aux coups.

Excellente solidité aux intempéries, à la lumière et au jaunissement

Très bonne résistance aux produits chimiques, aux acides, alcalis, solvants, diluant nitro, alcool, huiles minérales, carburants, spiritueux, liqueurs etc.

Peut être appliqué au pistolet, pinceau ou rouleau

Récipients

Comp. A	0.800kg	
Comp. B	0.200kg	PU 80wv

Stockage
Partie A: 2 ans.
Partie B: 6 mois.
Dans le récipient d'origine fermé.

EasyProtect
Est approprié en tant que revêtement de protection pour les produits suivants de l'Asphalt Art:

AsphaltArt
SportWalk
CatWalk
ClearWalk
TexWalk

Conseils et recommandations

Pour une adhérence optimale, nous affectionnons souligner les points suivants:

Bahnhof-Park 3
CH-6340 Baar
Switzerland

Tel: +41 (0)41 763 66 88
Fax: +41 (0)41 763 60 14
info@continentalgrafix.com
www.continentalgrafix.com
MwSt CH: CHE-103.565.612
MwSt D: 09405/11066
UST-ID Nr. DE 814 424 041

Application / finition
Au pistolet « airless / airmix », rouler ou pinceau

Proportion de mélange
4:1 (avec durcisseur PU 80)

Dilution
Avec de l'eau

Au pinceau / rouleau:	0 - 5%
Au pistolet:	5 - 15%

Conditions d'application
Au cours du temps de séchage et de la mise en œuvre la température de doit pas être inférieure à +10°C et l'humidité relative de l'air supérieure à 80%. Bien agiter avant emploi.

Séchage
Sec à la poussière après 60 min
Sec au toucher après 6-8 heures

Nettoyage des outils
Immédiatement à l'eau et au détergent pour pinceaux et rouleaux

Résistance et propriétés

Résistance chimique
Très bonne contre l'acides et la base, produits chimiques ménagers, les huiles minérales, les solvants et les moyens d'alimentation de nettoyage etc.

Selon la norme DIN 53160 1/2 (salivaire et résistance à la transpiration)
Conformément à la norme DIN EN 71-3 (sécurité pour les jouets pour enfants, métaux lourds)

Résistance à la lumière
Excellente (la protection contre la lumière prévient le jaunissement du revêtement de la teinte)

Données de sécurité

Identificateur	**EasyProtect**	**durcisseur PU 80**
RID/ADR + No UN	libre	libre
Code d'Elimination	08 01 12	08 01 12
Teneur COV	4.6%	9%

Indication générale

Ce fichier est uniquement pour référence et d'orientation non contraignante. L'information est basée sur note expérience avec **Easy Protect**. Il ne libère pas l'acheteur ou l'utilisateur avant le test de nos produits pour leur pertinence. Le traitement en fonction des conditions respectives. Sous réserve de modifications.

Juillet 2017