Fiche technique AUT C70

Support : PET 23 microns
Adhésif : Polymer acrylique 13 gr/m²
Couleur : Extra clair
Protection : PET Siliconé 23 microns
Application : Interne
Transmission solaire : 75%
Réflexion solaire : 8%
Absorption solaire : 16%
Transmission de la lumière visible : 73%
Réflexion de la lumière visible : 8%
Transmission des U.V. : 1%
Energie solaire rejetée : 20%
Réduction de l'éblouissement : 17%
Classement au feu : B-s1,d0
Dimensions (rouleaux) :
1.52 x 2.5 m
1.52 x 10 m
1.52 x 30 m

DESCRIPTION

Si vous souhaitez protéger votre intimité ou supprimer l'éblouissement des rayons du soleil, ces films adhésifs sont la solution idéale pour obscurcir les vitres de votre véhicule.

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réflectiv sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages

Entretien après 30 jours : avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac…). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieur à 38°C.

Methode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé. Pour plus de précisions, nous vous conseillons de consulter la table de prescription.

Suivi de production et normes

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrons être amenés à modifier sans préavis, les teintes et procédés de fabrication de nos produits. Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes