

# Blockout ASLAN W 15

## Film opaque auto-adhésif pour caissons lumineux avec face adhésive noir

Avec sa face adhésive noire, ce film en PVC blanc pratiquement opaque de qualité double couche est spécialement conçu pour bloquer les zones dans la publicité lumineuse. Appliqué sur des surfaces vitrées éclairantes, telles que les devantures de magasins ou les fenêtres, le film auto-adhésif est également adapté à l'obscurcissement des pièces. Le Blockout ASLAN W 15 est idéal pour la création de lettrages et de logos/designs découpés. Un film identique est également disponible en noir avec une face adhésive blanche : Blockout ASLAN W 16.

Pour toute information complémentaire ou pour des questions concernant des applications spéciales, veuillez contacter notre service technique : +49 2204.708-80

### Construction

- Film de surface : PVC, polymère, double couche
- Épaisseur : ~ 130 µm
- Adhésif : polyacrylate sensible à la pression, quantité au m<sup>2</sup> : ~ 20 g/m<sup>2</sup>
- Papier de protection : papier siliconé, poids au m<sup>2</sup> : ~ 140 g/m<sup>2</sup>

### Caractéristiques

- **Force d'adhésion (ASTM D903) : immédiate : ~ 3,5 N/25 mm après 1 semaine : ~ 13,5 N/25 mm**
- **Stabilité dimensionnelle : appliqué sur aluminium après 48 heures stocké à 70 °C (158 °F) (25 x 25 cm) max. -0,45%**
- **Résistance chimique : Lors d'un test de préhension de 24 heures, le film appliqué résiste à la plupart des huiles à base de pétrole, graisses et solvants aliphatiques, acides légers, alcalis et sels.**
- **Comportement à la combustion : Collé sur aluminium, le film est auto-extinguible.**
- **Opacité : DIN 53 388 indice de résistance à la décoloration : 7-8 (échelle de laine)**
- **Température : température d'application : min 15 °C (59 °F) plage de température de service : -30 °C (-22 °F) à +80 °C (176 °F)**
- **Durabilité : Jusqu'à 7 ans en extérieur, avec exposition verticale, dans des conditions climatiques standards en Europe centrale.**

# Blockout ASLAN W 15

## Traitement

### Application :

Application à sec ou à l'humide. Si appliqué à l'humide, un blanchiment possible de l'adhésif se produit, mais il disparaîtra après quelques jours en fonction des conditions météorologiques. Pour une application humide, nous recommandons le liquide de transfert ASLAN TL10. Pour l'application de lettrages, etc., nous recommandons nos rubans d'application ASLAN ou le ASLAN TMO.

### Stockage

Avant l'application, les films peuvent être stockés jusqu'à 2 ans à partir de la date de production. Le film doit être stocké à température ambiante (15-25 °C / 59-77 °F) et à une humidité relative de l'air de 50-60 %. Pour éviter l'apparition de points de pression sur la surface du rouleau, nous recommandons de stocker les rouleaux soit debout verticalement, soit dans des racks spécialement conçus pour cela

## State 04|2022

Toutes les données techniques et conseils sont basés sur notre expérience et nos tests mesurés que nous considérons comme fiables. Il appartient au client de tester la compatibilité de nos produits avec l'utilisation prévue. La qualité de nos produits est régulièrement examinée, améliorée et développée. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier, améliorer et perfectionner les structures chimiques ou les caractéristiques physiques de nos produits conformément à nos dernières connaissances..