Millésime Prémium

			180 gr			224 gr			250 gr			300 gr			335 gr			400 gr		
	Référence Afnor	**Norme ISO**	Spécifications			Spécifications			Spécifications			Spécifications			Spécifications			Spécifications		
			Min	Cible	Max	Min	Cible	Max	Min	Cible	Max	Min	Cible	Max	Min	Cible	Max	Min	Cible	Max
Grammage (g/m2																				
Main : µ/(g/m2)	NFQ03-016	ISO 534	1		1,1	1		1,1	1		1,1	1		1,1	1		1,1	1		1,1
Porosite Bendtsen: ml/mn	NFQ03-076	ISO 5636/3	140		300	120		280	120		280	110		250	110		250			
Lisse Bekk Endroit : s	NFQ03-012	ISO 5627	35		55	35		55	35		55	35		55	35		55	35		55
Lisse Bekk Envers : s	NFQ03-012	ISO 5627	35		55	35		55	35		55	35		55	35		55	35		55
Indice de déchirure	NFQ03-011	ISO 1974	600			600			600			600			600			600		
Indice Eclatement	NFQ03-053	ISO 2758	1,5			1,5			1,5			1,5			1,5			1,5		
Taux de cendres %	NFQ03-047	ISO 2144	5		10	5		10	5		10	5		10	5		10	5		10
Test Cires Dennison Endroit			12			12			12			12			12			12		
Test Cires Dennison Envers			12			12			12			12			12			12		
Test Cobb 1 mn: g/m2	NFQ03-018	ISO 535	20		30	20		30	20		30	20		30	20		30	20		30
Encres Endroit	NFQ03-015		4			4			4			4			4			4		
Encres Envers	NFQ03-015		4			4			4			4			4			4		
Rigidité Taber sens Marche	NFQ03-048	ISO 2493		22			38			49			72			78			114	
Rigidité Taber sensTravers	NFQ03-048	ISO 2493		11			20			26			41			43			67	
Blancheur ISO	NFQ03-039	ISO 2470		110			110			110			110			110			110	

PAPIER CERTIFIE FSC ET ISO 9706