



COALA ANTICURL 325 BW M1

Descriptif produit

Bâche frontlit enduite 325g/m², mat, dos noir. Absence de curling. Rendu d'impression exceptionnel. Blancheur éclatante. Utilisation intérieure. Aspect toile. Opacité. Impression jet d'encre solvant, écosolvant, UV, latex. Certificat M1. **Applications:** Roll up, kakémonos, affichage suspendu.

Données techniques

Propriétés techniques Technical properties Technische Eigenschaften		Normes Standards Normen
Poids / Weight / Gewicht	325 g/m ²	EN ISO 2286-2
Épaisseur / Thickness / Dicke	0.30 mm	
Finition / Finition / Finish		
Finition / Finition / Finish	Semi-mat / Semi-matt / Halbgglanz	
Propriétés physiques / Physical properties / Physikalische Eigenschaften		
Résistance rupture (chaîne/trame) Tensile strength (warp/weft) / Reisskraft (kette/schuss)	140/150 daN/5 cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Tear resistance (warp/weft) / Weiterreisskraft (kette/schuss)	15/18 daN	DIN 53363
Réaction au feu / Flame retardancy / Brennverhalten		
Classement au feu / Flame retardancy / Brennverhalten	M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • METHOD 1 ET 2/NFPA 701 • CLASSE 1/UNI 9177-87	
Systèmes de management / Management systems / Managementsysteme		
Qualité / Quality / Qualität		ISO 9001
Communication environnementale / Environmental communication / Umweltinformation		ISO 14021
Recyclabilité / Recyclability / Recycling		



Dimensions standard

900mm x 25m ; 1600mm x 25m

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

The following technical details are issued to the best of our knowledge, however, without any responsibility for results due to several different kinds of material and application processes. Therefore, we highly recommend that before every usage a test should be conducted on the original material.

