

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

INDOOR ADVERTISING



F-Jet Natural Fibers 115 FSC™ Ultra Rem

Imprimez, Décollez,
Impressionnez,

F-Jet Natural Fibers 115 FSC™ Ultra Rem n'est pas seulement un nouveau matériau ; c'est une alternative responsable qui redéfinit le paysage de la publicité intérieure à court terme. Adoptez l'avenir de l'impression grand format avec cette solution innovante qui allie performance, polyvalence et responsabilité environnementale.

BREVET EN ATTENTE *

(*) Brevet italien en attente

F-Jet Natural Fibers
115 FSC™ Ultra Rem

Description du produit

F-Jet Natural Fibers 115 FSC™ Ultra Rem redéfinit la publicité intérieure à court terme en remettant en question la dominance des films PVC traditionnels. Développé avec une face en papier 100% recyclé, imprimable avec des encres latex et UV, il offre une alternative plus respectueuse de l'environnement sans compromettre la qualité d'impression. Mesuré à l'aide de nos outils LCA, ce nouveau produit permet également une amélioration des indicateurs de l'empreinte écologique environnementale

Utilisation typique

- Publicité sur le lieu de vente
- Graphiques à court terme sur les vitrines intérieures
- Panneaux publicitaires intérieurs

Avantages

Support sans plastique*

Le papier F-Jet est une alternative plus durable que les films plastiques traditionnels.

100 % fibres naturelle recyclées

Le papier frontal est composé à 100 % de fibres recyclées, ce qui favorise la responsabilité environnementale.

Adhésif ultra-enlevable

Assure un retrait facile des substrats tels que le verre, le Forex®, l'Alubond® et le carton.

**Support sans plastique : Support en papier sans composants plastiques tels que PVC, PE, PP, PU et PET.*

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

ÉPAISSEUR DE LA FACE, SANS ADHÉSIF	120mm	ISO 534-80
ÉPAISSEUR DE LA FACE, AVEC ADHÉSIF	140mm	ISO 534-80
RÉSISTANCE À LA TRACTION À SEC (SENS MACHINE)	> 80 N/cm	ISO 527
RÉSISTANCE À LA TRACTION À L'ÉTAT HUMIDE	> 15 N/cm	
ALLONGEMENT À LA RUPTURE (SENS MACHINE)	> 3%	ISO 527
STABILITÉ DIMENSIONNELLE (1 SEMAINE @70 °C SUR VERRE)	0,2 mm	FTM 14
ADHÉSION INITIALE SUR VERRE (20 MINUTES)	2 N/25mm	FTM 1
ADHÉSION SUR LE VERRE (24 HEURES)	2.5 N/25mm	FTM 1
ADHÉSION FINALE SUR LE VERRE (1 SEMAINE)	2.5 N/25mm	FTM 1
TEMPÉRATURE MINIMALE D'APPLICATION	+10 °C	
TEMPÉRATURE DE SERVICE	De -40 °C à +90 °C	
PROTECTEUR PAPIER KRAFT	80 g/m2	ISO 536



The mark of
responsible forestry