

Support

JAC® SAFETY est un film pour usages spéciaux, utilisé pour les étiquettes inviolables. Une fois appliquées, les étiquettes adhésives fabriquées à partir de ce film ne peuvent pas se retirer en un seul morceau. Un retrait de l'étiquette n'est possible que morceau par morceau en raison de la résistance aux déchirures et de la résistance à l'allongement de la déchirure extrêmement faibles de ce film.

JAC® SAFETY est utilisé dans les cas où un retrait et une réutilisation des étiquettes et des autocollants doit être rendu impossible (par ex. timbres d'enregistrement, certificats d'essai, sceaux de qualité, étiquettes de fermeture, etc.)

JAC® SAFETY peut faire l'objet d'une impression offset et sérigraphique, si possible au moyen des encres à séchage UV. En raison de son épaisseur négligeable et de son extrême fragilité, ce film est extrêmement sensible aux attaques de solvants, spécialement dans les cas où l'intégralité de la surface de l'étiquette doit être imprimée. Il convient donc d'être extrêmement vigilant lorsque vous ajoutez du solvant aux encres d'impression. Veillez à assurer une ventilation appropriée lors du processus de séchage.

Valeurs moyennes

N° de Type	92560
Poids (g/m²)	97
Épaisseur (µm)	60
Durée de stockage du pelliculage (ans) ¹⁾	2

¹⁾ Données relatives à l'adhérence et à l'imprimabilité lors du stockage du produit dans son emballage d'origine à l'obscurité, dans un endroit sec et à une température de 22 ± 2°C et dans des conditions d'humidité de 50 % ± 5% d'humidité relative.

Pour plus d'informations sur la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement ainsi que des conseils techniques, merci de consulter notre site Internet, dans la rubrique Téléchargements, « Conseils d'utilisation » - Sérigraphie // "Guidelines for Use" "5.12 Product Compliance Jac Offset" & "Guidelines for Use"- Offset Printing.

Adhésif

DURO PE 95 est un adhésif acrylique permanent à base de solvant, spécialement conçu pour le produit JAC Safety. Il présente une forte adhérence initiale (tack) ainsi qu'une adhérence définitive très élevée. L'adhérence définitive dépasse de loin la résistance au déchirement de ce film.

Il possède également une très bonne résistance au vieillissement et une bonne résistance à la lumière.

Valeurs moyennes

	DURO PE95
Adhérence (FTM 1) (N/25 mm) 24heures StSt	Le film se déchire
Tack (FTM 9) (N/25 mm) Verre	Le film se déchire
Température d'application minimum (°C) ¹⁾ recommandée	> +10
Résistance à la chaleur ¹⁾²⁾	
Jusqu'à 24 heures (°C)	+50
Jusqu'à 1 heure (°C)	+110
Résistance au froid (°C) ¹⁾ jusqu'à	-40

¹⁾ Ne présente pas une résistance complète tant que l'adhérence n'a pas atteint son maximum – après 24 heures au minimum.

²⁾ La résistance à la chaleur est valable quand l'adhésif est appliqué sur acier. La qualité des produits frontal peut être affectée lorsqu'ils sont exposés à des températures plus élevées.

Papier siliconé

F 140 est un carton siliconé très résistant – uniquement disponible avec **JAC® SAFETY**.

Valeurs moyennes

	F 140
Poids (g/m²)	137
Épaisseur (µm)	140

Emission Septembre 2016

AVERTISSEMENT

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

Cette version remplace toutes les versions précédentes.

