

JAC GRAPHICS

JAC SERIPOL

Support

JAC® SERIPOL correspond à une gamme de films polyesters ayant déjà reçu un top coat pour une imprimabilité optimale. JAC® Seripol est un film extrêmement souple, stable dimensionnellement et ultra résistant. Il est approprié à l'impression sérigraphique, à la gravure et à l'impression offset.

En tant que film polyester métallisé pour fabriquer des étiquettes de qualité supérieure pour des utilisations en intérieur ou en extérieur (à l'exception du 65125 qui est uniquement destiné à un usage de courte durée en extérieur), JAC Seripol est disponible dans les versions suivantes

JAC® SERIPOL Silver	mat	(65225)
JAC® SERIPOL Silver	brillance	(65325)

JAC® Seripol est également disponible en tant que film polyester ultra transparent avec top coat utilisé pour le pelliculage des impressions. Il est approprié pour les applications qui exigent des niveaux de stabilité dimensionnelle, de stabilité à la température et de résistance aux solvants extraordinairement élevés.

JAC® SERIPOL transparent, brillant	(65026)
------------------------------------	---------

Valeurs moyennes

	65026	65225	65325
Poids (g/m²)	32	32	32
Epaisseur (µm)	23	24	24
Résistance à la traction longitudinale (daN/mm²)	22	16	22
Durée de stockage du pelliculage ¹⁾ (ans)	2	2	2

¹⁾ Données relatives à l'adhérence et à l'imprimabilité lors du stockage du produit dans son emballage d'origine à l'obscurité, dans un endroit sec et à une température de 2 ± 22°C et dans des conditions d'humidité de 5 % ± 50% d'humidité relative.)

Pour plus d'informations sur la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement ainsi que des conseils techniques, merci de consulter notre site Internet, dans la rubrique Téléchargements, « Conseils d'utilisation » - Sérigraphie // "Guidelines for

Adhésif

Valeurs moyennes (mesurées sur le verre)

DURO AL 170 est un adhésif acrylate permanent à base de solvant. Il se distingue par son excellente photostabilité, sa résistance au vieillissement et sa résistance aux plastifiants. Il présente également une très bonne transparence et d'excellentes propriétés de traitement.

	DURO AL170
Adhérence (après 24 heures) (FTM 1) (N/25 mm)	15
Tack (FTM 9) (N/25 mm)	6
Température d'application minimum recommandée (°C)	≥+5
Résistance à la température ³⁾ jusqu'à 1 heure (°C)	+80
et jusqu'à 24 heures (°C)	+125
Résistance au froid (°C) ¹⁾	-20

²⁾ Ne présente pas une résistance complète tant que l'adhérence n'a pas atteint son maximum – après 24 heures au minimum)

³⁾ La résistance à la chaleur est valide seulement pour une application de l'adhésif sur de l'acier. La qualité du frontal peut être affectée en cas d'exposition à de plus hautes températures.

Papier siliconé

Valeurs moyennes

G 160 – Carton sans trace de bois siliconé et très stable, mat au verso et couché PE des deux côtés. Il est stable dimensionnellement et insensible à l'humidité.

	G 160
Poids (g/m²)	160
Epaisseur (µm)	175



www.jacgraphics.com



www.jacgraphics.com

Emission Décembre 2016

AVERTISSEMENT

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com> . Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.