

JT 8300 WM-RT Dot Floors

DESCRIPTION DU PRODUIT

Film calandré monomère destiné à l'impression de graphismes pour le sol ; Système d'adhésif par points.

Matériau frontal :

PVC blanc mat de 200 µm

Adhésif :

Émulsion acrylique transparente facile à décoller sous forme de points

Liner :

Couché au kaolin 120 g/m²

UTILISATIONS HABITUELLES

Graphismes promotionnels à court terme pour l'intérieur sur un sol plat et lisse.

TRAITEMENT

Spécialement conçu pour l'impression à jet d'encre à base de solvants, d'éco-solvants, de solvants doux, de latex et UV* avec un équipement d'impression de grand format.

Le JT 8300 WM-RT Dot Floors ne doit pas être laminé.

Afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible, veuillez à utiliser les profils ICC et les bons paramètres d'imprimante.

Vous pouvez obtenir ces profils auprès de votre représentant commercial ou auprès de nos distributeurs, ou encore les télécharger sur : www.mactacgraphics.eu. Pour plus d'informations sur l'impression, la pose et le décollage, reportez-vous au document « TB 5.1 Application du JT 8300 Dot Floors de Mactac ».

* Incompatible avec les encres UV en gel

DURÉE DE VIE EN RAYON

2 ans entreposé à une température comprise entre 15 et 25 °C et avec un taux d'humidité relative d'environ 50 % (dans l'emballage d'origine).

MÉTHODE DE POSE

Le support Mactac Digital doit être posé et utilisé conformément aux instructions du document « TB 5.1 Application du JT 8300 Dot Floors de Mactac », disponible dans la section Ressources du site www.mactacgraphics.eu.

Afin de garantir l'adaptabilité de la pose, testez toujours la construction proposée dans les conditions réelles de la pose et de l'utilisation finale avant de lancer l'ensemble de la production.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (VALEURS TYPIQUES)

Données sur l'adhésif, 23 °C (N/25 mm)	Valeurs moyennes	Méthode de test
Adhérence rapide sur le verre JT 8300 WM- RT Dot Floors	4	FTM 9
Décollement à 24 heures sur le verre JT 8300 WM- RT Dot Floors	2	FTM 1

Stabilité des dimensions

Rétraction (48 heures à 70 °C posé sur l'aluminium)	Max. 1,0 mm	FTM 14
Rétraction sur le liner (72 heures à 60 °C)	Max. 2,3 mm	Méthode interne

Plages de températures

Température minimale de pose	+ 10 °C
Plage de températures de service	De - 20 °C à + 70 °C

Certifications

Certification relative à la réaction au feu	Bfl-s1	EN13501-1
Certification anti-dérapant imprimé et non imprimé*	PTV 36+ (faible potentiel dérapant)	EN13036-4

* Pour plus d'informations sur les certifications de matériaux anti-dérapants imprimés, reportez-vous au « TB 5.1 Application des sols Mactac JT 8300 Dot Floors ».

DURABILITÉ ATTENDUE*

Zone d'Europe centrale 1

Non traité	3 mois (à confirmer)	ISO 4892-2.
Imprimé et appliqué	1 mois	ISO 4892-2.

*Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au Bulletin technique 7.5 : « Durabilité à l'extérieur de supports imprimés de MACTac combinés à des complexes ».

Note : La lamination de matériaux imprimés par jet d'encre retarde l'éventuelle décoloration qui pourrait se produire avec le temps. La décoloration dépend de la qualité des encres à jet d'encre, de l'orientation du matériau imprimé, de l'angle d'affichage et de la position exacte de l'exposition dans cette région du globe.

L'exposition à des températures extrêmes, à la lumière ultraviolette, ainsi qu'aux conditions que connaissent les pays du sud de l'Europe, les régions tropicales, subtropicales ou désertiques entraînera une détérioration plus rapide. Cette constatation s'applique également aux zones polluées, aux régions à haute altitude et à l'exposition orientée vers le sud. La société n'offre pas de garantie de durabilité pour l'exposition horizontale.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations de Mactac sont fondées sur des tests jugés fiables, mais ne constituent pas une garantie. Tous les produits Mactac sont vendus avec la compréhension que l'acheteur a déterminé de manière indépendante le caractère pertinent de ces produits pour ses utilisations. Tous les produits Mactac sont vendus conformément aux conditions générales de vente de Mactac, voir <http://terms.europe.averydennison.com>