



## 1 Face

Spécifications techniques :

Références en 80g :

	Ref. STD	Unit of meas.	TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Substance	ISO 536	g/m2	80			
Caliper	ISO 534	µm	66			
Smoothness Bekk	ISO 5627	s	1300			
Smoothness Bekk back side	ISO 5627	s	400			
Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	65			
Whiteness CIE	ISO 11475	%	118			
Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	95			
Opacity ISO	ISO 2471	%	89			
MD Tensile Strength	ISO 1924-1/2	KN/m	4,9			
CD Tensile Strength	ISO 1924-1/2	KN/m	2,5			
Tearing resistance MD	ISO 1974	mN	340			
Tearing resistance CD	ISO 1974	mN	370			
Cobb 60 back side	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	23			

Tolerances	Ref. STD	Unit of meas.	RANGE			
Substance	ISO 536	g/m2	76/84			
Caliper	ISO 534	µm	62/70			
Smoothness Bekk	ISO 5627	s	910/1690			
Smoothness Bekk back side	ISO 5627	s	280/520			
Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	61/69			
Whiteness CIE	ISO 11475	%	115/121			
Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	93/97			
Opacity ISO	ISO 2471	%	87/91			
MD Tensile Strength	ISO 1924-1/2	KN/m	4.2/5.6			
CD Tensile Strength	ISO 1924-1/2	KN/m	2.1/2.9			
Tearing resistance MD	ISO 1974	mN	290/390			
Tearing resistance CD	ISO 1974	mN	315/425			
Cobb 60 back side	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	19/27			

Références en 90, 100 et 115g :

	Ref. STD	Unit of meas.	TECHNICAL SPECIFICATIONS			
			90	100	115	130
Substance	ISO 536	g/m2	90	100	115	130
Caliper	ISO 534	µm	75	84	96	109
Smoothness Bekk	ISO 5627	s	800	800	800	800
Smoothness Bekk back side	ISO 5627	s	400	400	400	400
Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	63	63	63	63
Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	95	95	95	95
Opacity ISO	ISO 2471	%	89	90	92	93
MD Tensile Strength	ISO 1924-1/2	KN/m	4,3	4,6	5,2	5,6
CD Tensile Strength	ISO 1924-1/2	KN/m	2,2	2,5	2,8	3
Cobb 60 back side	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	30	30	30	30

Tolerances	Ref. STD	Unit of meas.	RANGE			
			86/94	95/105	110/120	125/135
Substance	ISO 536	g/m2	86/94	95/105	110/120	125/135
Caliper	ISO 534	µm	71/79	80/88	90/102	103/115
Smoothness Bekk	ISO 5627	s	560/1040	560/1040	560/1040	560/1040
Smoothness Bekk back side	ISO 5627	s	280/520	280/520	280/520	280/520
Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	59/67	59/67	59/67	59/67
Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	93/97	93/97	93/97	93/97
Opacity ISO	ISO 2471	%	87/91	88/92	90/94	91/95
MD Tensile Strength	ISO 1924-1/2	KN/m	3.7/4.9	3.9/5.3	4.4/6.0	4.8/6.4
CD Tensile Strength	ISO 1924-1/2	KN/m	1.9/2.5	2.1/2.9	2.4/3.2	2.6/3.4
Cobb 60 back side	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	27/33	27/33	27/33	27/33

**Les plus produits :**

Etiquetage à grande vitesse et contre collage

Surface brillant

Tous types d'étiquettes

Caractéristiques techniques optimales pour une découpe facile et de haute performance

Excellente qualité d'impression