

## Description

Film PVC souple, disponible en blanc brillant et mat et transparent brillant et mat.

## Matériau protecteur

Carton siliconé couché sur une face, 135 g/m<sup>2</sup>

## Adhésif

Polyacrylate, détachable, transparent

## Domaines d'utilisation

Pour la réalisation de publicités brillantes et aux couleurs intenses destinées à une utilisation de courte et moyenne durée en extérieur.

## Techniques d'impression

Impression jet d'encre solvantée

## Caractéristiques techniques

<b>Épaisseur*</b> (sans papier protecteur et adhésif)	0,100 mm
<b>Stabilité dimensionnelle</b> (méthode d'essai FINAT n° 14)	collé sur acier, pas de retrait mesurable en largeur, retrait max. 0,4 mm en longueur
<b>Résistance aux températures</b>	collé sur aluminium, de -40 °C à +80 °C, pas de changement
<b>Résistance à l'eau</b>	collé sur aluminium, pas de changement après 48 h/23 °C
<b>Comportement au feu</b> (DIN 75200)	collé sur acier, autoextincteur
<b>Adhésivité de départ*</b> (méthode d'essai FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable)	6 N/25 mm
<b>Résistance en traction</b> (DIN EN ISO 527)	
longitudinale	min. 19 MPa
transversale	min. 19 MPa
<b>Allongement à la rupture en traction</b> (DIN EN ISO 527)	
longitudinal	min. 130 %
transversal	min. 150 %
<b>Garantie de stockage**</b>	2 ans
<b>Température de collage</b>	min. +10 °C
<b>Résistance dans le temps du film correctement mis en œuvre</b> exposition verticale aux intempéries (atmosphère normale, Europe centrale)	4 ans (non imprimé)

\* Valeur moyenne

\*\* dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité

## Attention :

Il faut veiller au séchage correct de l'encre après impression afin qu'elle ne nuise pas à la cohésion du stratifié. Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être sèches depuis au moins trois semaines ou déjà complètement durcies. Pour vérifier la compatibilité, il faut exécuter des tests d'application avec les laques prévues. Il faut par ailleurs respecter les conseils de mise en œuvre fournis par ORAFOL.

Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins.