

panoRama Innova 20UV/30UV/40UV/50UV est un film microperforé adhésif spécialement conçu pour l'évènementiel. Ce film, avec ses 20%, 30%, 40% ou 50% de surface ouverte est le produit idéal pour ceux qui souhaitent allier qualité et compétitivité. panoRama Innova est composé d'un film vinyle calendré avec colle transparente et enlevable, certifié M1 et B1.

EXEMPLES D'APPLICATION

- vitrines de magasins
- poses sur façade de bâtiment
- lunettes arrières de bus ou vitres latérales
- lunettes arrières de voitures
- toutes les applications jusqu'à 12 mois

AVANTAGES

- impression encres solvants, eco- solvants, encres UV, et encres latex
- garantie de 12 mois en conditions climatiques européennes
- excellente enlevabilité d' 1 an dans des conditions d'utilisation normale (6 mois sans résidus de colle)
- vinyle calendré pour une excellente stabilité dimensionnelle
- pose facile grâce à la technologie du liner
- colle transparente et semi-permanente pour une bonne enlevabilité
- se combine idéalement avec le film de lamination panoRama Cast (pour surfaces courbes ou planes) ou panoRama Protect (pour surfaces légèrement courbes ou planes)



MATÉRIAU

- film vinyle calendré perforé
 - 145 microns
 - adhésif
 - recto blanc imprimable
 - verso noir pour une transparence maximale
- colle transparente enlevable
- norme TÜV ABG
- excellente stabilité dimensionnelle

LINER

liner avec une technologie spéciale
- 135 g/m²

SURFACE OUVERTE/IMPRIMABLE

- surface ouverte: 20%, 30%, 40%, 50%
- surface imprimable: 80%, 70%, 60%, 50%

Ce produit est également disponible avec une surface ouverte de 20%, 30%, 40% ou 50%.

APPROBATION

Allemagne TÜV ~ D 5453, ~ D 5307 et
~ D 5452

PROCÉDÉS D'IMPRESSION

- numérique
 - solvant, eco-solvant
 - encres UV
 - encres latex
- sérigraphie

RÉSISTANCE AU FEU

certifié M1 et B1

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET AUX SOLVANTS

bonne

TÉMPÉRATURE MIN. POSE/RETRAIT

+10°C à +30°C (+50°F à +86°F)

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-17°C à +50°C (+0°F à +122°F)

STOCKAGE

1 an, à 15-20°C (+59 à +68°F) HR 45-65%

DURABILITÉ

Jusqu'à 1 an sous conditions climatiques d'Europe méridionale. S'enlève sans résidus jusqu'à 6 mois. L'adhésion croît avec le temps. Ne pas appliquer sur peintures ou encres fraîches ou écaillées, polycarbonate, certains vinyles (liste non exhaustive). Toujours tester les surfaces critiques avant application définitive.

APPLICATION

Ne pas mettre en contact avec des détergents qui contiennent des solvants ou de l'ammoniaque. Nettoyer la vitrine avec de l'eau et du savon doux en profondeur avant l'application. Rincer abondamment et bien sécher la surface vitrée avant la pose. TOUJOURS appliquer sur une surface propre et sèche. Veuillez consulter notre notice de pose.

En raison de la nouvelle réglementation 10.3.71.2 du 01/07/2015, Continental Graftix vous recommande, en cas de pose sur un véhicule ou bus, de ne pas poser de film microporé sur les vitrages indiqués comme issues de secours. Continental Graftix décline toute responsabilité et ne peut faire l'objet de poursuites en cas de non respect de cette consigne. Cette réglementation est applicable sur le territoire français.