

FICHE TECHNIQUE / KRAFT GOUDRONNE

Code Antalis 400294

Kraft, Goudronné, kraft, brun, 150g/m², 1200mmx100.00m
Diamètre bobine: 300mm, Diamètre mandrin: 50mm, Palette de 40 bobines

02/05/2013

FICHE TECHNIQUE

Structure

- Papier/bitume/papier
- Papier/renfort/bitume/papier

Qualité technique

- Barrière à l'eau
- Simplicité et rapidité de mise en œuvre
- Résistance à la perforation élevée
- Rajout possible de renfort pour le rendre indéchirable

APPLICATIFS

- Complexe d'emballage pour pièces sensibles à l'humidité
- Capitonage de caisses maritimes
- Fardelage anti-humidité pour l'export

Conditionnement

- Largeurs standards 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm
- Disponible en rouleaux, bobines ou formats
- Autres dimensions sur demande

		PACIFIC 150	PACIFIC ARME 150	PACIFIC 180	PACIFIC ARME 180	Normes
Avant bitumage						
Grammage papier		50 g/m ²	50 g/m ²	63 g/m ²	60 g/m ²	ISO 536
Résistance à la rupture	sens machine	44 N	44 N	40 N	40 N	ISO 1924-2
	sens travers	19 N	19 N	18 N	18 N	ISO 1924-2
Indice d'éclatement		2,6 kPa.m ² /g	2,6 kPa.m ² /g	2,1 kPa.m ² /g	2,1 kPa.m ² /g	ISO 2758
Après bitumage						
Grammage final		150 g/m ²	150 g/m ²	180 g/m ²	180 g/m ²	ISO 536